

## S5632

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	<i>DIN ISO 2060 : 1994</i>	<b>100 % PES / 550 dtex</b>
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	<i>ISO 2286/2 : 2016</i>	<b>720 g/m<sup>2</sup></b>
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		<b>ABUV / SOP</b>
Coating		<b>PVC</b>
Lacquering / Vernis / Lackierung		<b>1/1</b>
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		<b>LIN</b>
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>1900 N/5cm</b>
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>1900 N/5cm</b>
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	<i>DIN 53363 : 2003</i>	<b>150 N</b>
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	<i>DIN 53363 : 2003</i>	<b>150 N</b>
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	<i>ISO 2411 : 2017</i>	<b>60 N/5cm</b>
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	<i>EN 1876/1 : 1998</i>	<b>-40/+70 °C</b>
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	<i>ISO 105 B02 : 2014</i>	<b>7-8</b>
Fire behaviour_FR_ (internal testing) / Reaction au feu_FR_ (tests internes) / Brandgedrag_FR_ (interne testen) / Brennverhalten_FR_ (interne Prüfung)	<i>NF P 92-507:2004</i>	<b>M2</b>
Application -> Building/SunProtection/Solarscreen		