Technical Data Sheet Version 1 - Revision 03/26

B6061

Fabric / Gewebe / Tissu / Weefsel	*DIN ISO 2060 : 1994*	**100 % PES / 1100 dtex**
Comment / Kommentar / Remarque / Opmerking		**Low wick**
Total weight / Totalgewicht / Poids total / Gewicht totaal	*ISO 2286/2 : 2016*	**1150 g/m²**
Coating		**PVC**
Characteristics Eigenschaften Caractéristiques Eigenschappen		**ABUV**
Lacquering / Lackierung / Vernis		**1/1**
Embossing / Prägung / Calandre / Kalander		**Dull**
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting	*ISO 1421/1 : 2016*	**3800 N/5cm**
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag	*ISO 1421/1 : 2016*	**3500 N/5cm**
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	*DIN 53363 : 2003*	**550 N**
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	*DIN 53363 : 2003*	**500 N**
Adhesion / Haftung / Adhérence / Hechting	*ISO 2411 : 2017*	**100 N/5cm**
Gas permeability Gaspermeabilität Perméabilité au gaz Gaspermeabiliteit	*ISO 15105/1 : 2007 - DIN 53380/2 : 2006*	**< 400 cm³/m².bar.d**
Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Tenue à la température Temperatuursbestendigheid	*EN 1876/1 : 1998*	**-30/+70 °C**
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)	*ISO 105 B02 : 2014*	**7-8**
Fire behaviour / Brennverhalten / Reaction au feu / Brandgedrag	*ISO 3795 : 1989*	**< 100 mm/min**

B6061

Application -> Agriculture/HydrolysisResistant/FlexiTank	