

B6000

Fabric / Gewebe / Weefsel / Tissu / Tejido	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex
Total weight / Totalgewicht / Gewicht totaal / Poids total / Peso total	ISO 2286/2 : 2016	900 g/m ²
Coating		PVC
Lacquering / Lackierung / Vernis / Lacado		1/1
Embossing / Prägung / Kalander / Calandre / Tipo calandarado		Glossy
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Resistencia ruptura urdimbre	ISO 1421/1 : 2016	4000 N/5cm
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Resistencia ruptura trama	ISO 1421/1 : 2016	4000 N/5cm
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Resistencia desgarro urdimbre	DIN 53363 : 2003	600 N
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Resistencia desgarro trama	DIN 53363 : 2003	500 N
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Resistencia desgarro urdimbre	EN 1875-3 : 2023	300 N
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Resistencia desgarro trama	EN 1875-3 : 2023	300 N
Adhesion / Haftung / Hechting / Adhérence / Adhesión	ISO 2411 : 2017	100 N/5cm
Temperature resistance Temperatuursbeständigkeit Temperatuursbestendigheid Tenue à la température Resistencia térmica	EN 1876/1 : 1998	-40/+70 °C

B6000

Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Solidez color (exceptuando blanco y semi-transparente)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Fire behaviour / Brennverhalten / Brandgedrag / Reaction au feu / Resistencia al fuego	ISO 3795 : 1989	< 100 mm/min
CONFORM		EN 12641/2
Application -> Truck/SideCurtain Aplicaciones -> Truck/SideCurtain		