

B9113

Gewebe / Fabric / Tissu / Weefsel	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex
Totalgewicht / Total weight / Poids total / Gewicht totaal	ISO 2286/2 : 2016	730 g/m ²
Coating		PVC
Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Eigenschappen		ABUV
Lackierung / Lacquering / Vernis		1/1
Kommentar / Comment / Remarque / Opmerking		SIOFLUO
Prägung / Embossing / Calandre / Kalander		Glossy
Höchstzugkraft Kette Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting	ISO 1421/1 : 2016	3000 N/5cm
Höchstzugkraft Schuss Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag	ISO 1421/1 : 2016	3000 N/5cm
Weiterreisskraft Kette Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	DIN 53363 : 2003	300 N
Weiterreisskraft Schuss Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	DIN 53363 : 2003	300 N
Weiterreisskraft Kette Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	EN 1875-3 : 2023	200 N
Weiterreisskraft Schuss Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	EN 1875-3 : 2023	200 N
Haftung / Adhesion / Adhérence / Hechting	ISO 2411 : 2017	100 N/5cm
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid	EN 1876/1 : 1998	-40/+70 °C

B9113

Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Brennverhalten_FR / Fire behaviour_FR / Reaction au feu_FR / Brandgedrag_FR	NF P 92-507:2004	M2
Brennverhalten_DE / Fire behaviour_DE / Réaction au feu_DE / Brandgedrag_DE	DIN 4102-1 : 1998	B1
Brennverhalten_EU / Reaction to fire_EU / Reaction au feu_EU / Reactie bij brand_EU	EN 13501-1 : 2018	B-s2,d0
Application -> Tent&TA/Roof/Plain		